

P641

LIERIÖPINTOJEN LUKITE

P641 lieriöpintojen lukite on tarkoitettu kaikkien laakerityyppien ja -kokojen, akselien, holkkien ja kierrelitosten tai muiden lieriömäisten osien ja tiiviisti sovitettujen metallipintojen, joiden on oltava avattavissa, lukitsemiseen. P641 estää iskujen ja tärinän aiheuttamat vuodot ja irtoamiset. Kovettuu ilman kosketusta ilman kanssa asennuksen jälkeen. P641 tarjoaa keskilujan lukituksen ja on värikoodattu (keltainen) tunnistamista varten.

KÄYTTÖKOhteet

- Kaikkien laakerityyppien ja -kokojen lukitseminen
- Holkkien ja pulttiliitosten lukitseminen
- Tiiviisti sovitettujen metallipintojen lukitseminen
- Lieriömaiset lukitukset

OMINAISUUDET

- Nopea kiinnitys
- Keskiluja lukitus
- Avattavissa
- Tärinänkestävä
- Kestää hyvin kemikaaleja
- Öljynkestävä asennuksen jälkeen
- Leikkauslujuus 12 - 14 N/mm²

OHJE

1. Osien tulee olla puhtaita, kuivia ja vapaita öljystä ja rasvasta, puhdistukseen sopii hyvin P7063 Cleaner.
2. Levitä lukite kierteisiin ja asenna osat.
3. Kiinnittymisaika 15 minuuttia käsittelylujuuteen.
4. P7649 aktivaattoria käytettäessä se levitetään ja kuivatetaan ensin.

P7649 AKTIVAATTORIN / KIIHDYTTIMEN TARVE

- Jos materiaali on inaktiivista / passiivista, kuten muovi ja ruostumaton teräs
- Jos tarvitset nopeamman kovettumisen
- Suositellaan asennettaessa alle +15 °C lämpötilassa

SÄILYTYS

+5 °C – +25 °C, mieluiten kuivassa, viileässä ja suojassa auringonpaisteelta.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.

PAKKAUS

P641 50 ml pullo . P641C 50 ml pullo taustapahvissa.

Toimittaja:

Payback Suomi, Kotalantie 2, 13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130, suomi@payback.fi

TEKNISET TIEDOT

Kemiall. tyyppi	Dimet. akrylaatti
Kovettumistyyppi	Anaerobinen
Väri	Keltainen
Lujuus	Keskiluja
Viskositeetti - Brookfield Sp3@ 20rpm @ 25°C	Hidasjuoksuinen 400 - 800 cps
Raon täyttökyky	0,20 mm
Leimahduspiste	>100°C
Tiheys	1,06
Lämpötila-alue	-55°C - +150°C

KOVETTUMISOMINAISUUDET

Aktivaattorin kanssa	<5 min. @ 20°C
Ilman aktivaattoria	<10-15 min. @ 20°C
Täysi kovuus	12 tuntia
Leikkauslujuus	12 - 14 N.m
IS 10123 intervall	1 - 16 N.m
Kiinn. aika teräkselle	< 15 min.
Aktivaattori/pikakovetin	P7649 Activator



TURVALLISUUSOHJEET: Tällä valmisteella ja siihen tavallisesti yhdistettävillä lisämateriaaleilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia alkaen vähäisestä ihoärsytyksestä aina vakaviin järjestelmävaikutuksiin. Mitään näistä materiaaleista ei saa käyttää, säilyttää tai kuljettaa käsiteltäväksi noudattamatta tämän valmisteen ja muiden käytettävien valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) esitettyjä varotoimia ja suosituksia. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät valmisteiden kanssa. Takuu: Kaikki Payback AB:ltä ostetut tai sen toimittamat tuotteet ovat ilmoitettujen ehtojen alaisia. Payback AB takaa vain, että tämä tuote täyttää tässä tai muissa julkaisuissa määritellyt erityisvaatimukset. Kaikki muut Payback AB:n antamat tiedot ovat harkittuja, mutta niitä koskee nimenomainen edellytys, että asiakkaan on itse arvioitava ja määritettävä tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Payback ei anna mitään muuta takuuta, ei nimenomaista tai epäsuoraa – mukaan lukien muut tiedot, jotka on koottu ja perustuvat niihin tai ovat tulosta niiden käytöstä – tuotteen myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai että tällaisen tiedon tai tuotteen käyttö ei riko mitään patenttia.