

P270

KIERRELUKITE - VAHVA



P270 on vihreä kierrelukite, joka tarjoaa suuren lujuuden pysyviin sovelluksiin. Nopeasti toimiva, vääntölujuus ja tärinävarmuus 3000 psi. Lukitsee pultit 1' asti, poistaa kaksoismutterin tai hitsauksen tarpeen. Vähentää painekuormituksesta johtuvia jännityksiä. Avattavissa lämmittämällä. P270 on luotinvapaa, "valkoinen käyttöturvallisuustiedote". Ei luokiteltu (CLP).

KÄYTTÖKOhteet

P270 lukitsee ruuviliitokset lujasti, tiivistää vuotoa vastaan ja estää korroosion. Se kestää polttonesteitä, voiteluaineita ja useimpia teollisuuden käyttämiä nesteitä ja kaasuja.

Ihanteellinen tiivistysaine ilmastointilaitteisiin, jäädyttimiin ja prosessilaitteisiin, joissa käytetään syövyttäviä kemikaaleja.

OMINAISUUDET

- Lujasti lukitseva
- Tärinänkestävä
- Vääntölujuus 3000 psi
- Kestää erittäin hyvin nesteitä, kaasuja ja öljyjä
- Avattavissa lämmittämällä +300 °C:een

OHJE

1. Puhdista pinnat rasvasta ja liasta, puhdistamiseen sopii hyvin Payback P7063 Cleaner.
2. Levitä lukite pinnoille ja asenna osat.
3. Aktivaattoria käytettäessä se levitetään ja kuivatetaan ensin.

P7649 AKTIVAATTORIN / KIIHDYTTIMEN TARVE

- Jos materiaali on inaktiivista / passiivista, kuten muovi ja ruostumaton teräs
- Jos tarvitset nopeamman kovettumisen
- Suositellaan asennettaessa alle +15 °C lämpötilassa

SÄILYTYS

+5 °C – +25 °C, mieluiten kuivassa, viileässä ja suojassa auringonpaisteilta.

YMPÄRISTÖ- JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN

Tuotetta ei ole luokiteltu haitalliseksi ympäristölle ja käyttäjille. Ei CLP-luokiteltu, katso käyttöturvallisuustiedote.

PAKKAUS

P270 50 ml pullo . P270C 50 ml pullo taustapahvissa.

Toimittaja:

Payback Suomi, Kutalantie 2, 13210 Hämeenlinna

Tel: +358 103180130, suomi@payback.fi

TEKNISET TIEDOT

Kemiall. tyyppi	Dimetyyliakrylaatti
Kovettumistyyppi	Anaerobinen
Väri	Vihreä
Lujuus	Luja
Viskositeetti +25°C	500 cps
Max kierrekoko	M80
Leimahduspiste	> 100°C
Tiheys	1,06
Lämpötila-alue	-55°C - +150°C

KOVETTUMISOMINAISUUDET

Aktivaattorin kanssa	5 min.
Ilman aktivaattoria	10 min.
Ca 70% kovettunut	2 tuntia
100% kovettunut	12 tuntia
Murtolujuus	33 Nm
Ohjeell. lukitusvoima	33 Nm
Irtoamismomentti DIN 54454	25 Nm - 55 Nm
Ohjeell. lukitusvoima DIN 54454	45 Nm - 55 Nm



TURVALLISUUSOHJEET: Tällä valmisteella ja siihen tavallisesti yhdistettävillä lisämateriaaleilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia alkaen vähäisestä ihoärsytyksestä aina vakaviin järjestelmävaikutuksiin. Mittaan näistä materiaaleista ei saa käyttää, säilyttää tai kuljettaa käsiteltäväksi noudattamatta tämän valmisteen ja muiden käytettävien valmisteen käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) esitettyjä varotoimia ja suosituksia. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät valmisteen kanssa. Takuu: Kaikki Payback AB:ltä ostetut tai sen toimittamat tuotteet ovat ilmoitettujen ehtojen alaisia. Payback AB takaa vain, että tämä tuote täyttää tässä tai muissa julkaisuissa määritellyt erityisvaatimukset. Kaikki muut Payback AB:n antamat tiedot ovat harkittuja, mutta niitä koskee nimenomainen edellytys, että asiakkaan on itse arvioitava tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Payback ei anna mitään muuta takuuta, ei nimenomaista tai epäsuoraa – mukaan lukien muut tiedot, jotka on koottu ja perustuvat niihin tai ovat tulosta niiden käytöstä – tuotteen myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai että tällaisen tiedon tai tuotteen käyttö ei riko mitään patenttia.