

P242

KIERRELUKITE - KESKILUJA



P242 on keskiluja kierrelukite. Lukitsee ja tiivistää esim. pulttiliitokset nopeasti. P242 on tärinänkestävä, avattavissa ja kattaa noin 80 % lukitustarpeista. Kiinnitettäessä osat liikkuvat kevyesti, koska lukite toimii voiteluaineena. Tiksoitrooppisuuden ansiosta lukite ei valu eikä tipu kokoonpanon aikana. P242 on käyttäjäystävällinen, "valkoinen käyttöturvallisuustiedote". Ei luokiteltu (CLP).

KÄYTTÖKOHTTEET

P242 kierrelukite korvaa lukkoaluslevyt ja lukkomutterit. Lukitsee ja tiivistää ruuvit, pultit ja mutterit M36-kokoon asti.

Tyypilliset ruuviliitokset: Työstökoneet . vaihteistot . laakeripesät . hydrauliikan pulttiliitokset . kuljettimet . rakennuskoneet

OMINAISUUDET

- Yleiskäyttöinen lukite ja tiivisteaine
- Keskiluja
- Tärinänkestävä
- Avattavissa
- Toimii voiteluaineena kokoonpanon aikana
- Värikoodattu (sininen)

Ohje:

1. Puhdista ja kuivaa liimattavat pinnat, käytä puhdistukseen mieluiten P7063 Cleaneriä.
2. Levitä lukite kierteisiin ja asenna osat.
3. Kiinnittymisaika 15 minuuttia käsittelylujuuteen.
4. Aktivaattoria käytettäessä se levitetään ja kuivatetaan ensin.

P7649 AKTIVAATTORIN / KIIHDYTTIMEN TARVE

- Jos materiaali on inaktiivista / passiivista, kuten muovi ja ruostumaton teräs
- Jos tarvitetset nopeamman kovettumisen
- Suositellaan asennettaessa alle +15 °C lämpötilassa

SÄILYTYS

+5 °C – +25 °C, mieluiten kuivassa, viileässä ja suojassa auringonpaisteelta.

YMPÄRISTÖ- JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN

Tuotetta ei ole luokiteltu haitalliseksi ympäristölle ja käyttäjille. Ei CLP-luokiteltu, katso käyttöturvallisuustiedote.

PAKKAUS

P242 50 ml pullo . P242C 50 ml pullo taustapahvissa.

Toimittaja:

Payback Suomi, Kutalantie 2, 13210 Hämeenlinna

Tel: +358 103180130, suomi@payback.fi

TEKNISET TIEDOT

Kemiall. tyyppi	Dimetyyliakrylaatti
Kovettumistyyppi	Anaerobinen
Väri	Sininen
Lujuus	Keskiluja
Viskositeetti - 25°C	1200 cps tixotrooppinen
Max kierrekoko	M80
Leimahduspiste	>80°C
Tiheys	1,06
Lämpötila-alue	-55°C - +150°C

KOVETTUMISOMINAISUUDET

Aktivaattorin kanssa	< 5 min. @ 20°C
Ilman aktivaattoria	< 20 min. @ 20°C
Täysi kovuus	24 tuntia
Murtolujuus	16 Nm
Irtoamismomentti DIN 54454	22 Nm
Ohjeell. lukitusvoima DIN 54454	8 Nm - 15 Nm
Aktivaattori/pikakovetin	P7649 Activator



TURVALLISUUSOHJEET: Tällä valmisteella ja siihen tavallisesti yhdistettävillä lisämateriaaleilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia alkaen vähäisestä ihoärsytyksestä aina vakaviin järjestelmävaikutuksiin. Mitään näistä materiaaleista ei saa käyttää, säilyttää tai kuljettaa käsiteltäväksi noudattamatta tämän valmisteen ja muiden käytettävien valmisteen käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) esitettyjä varotoimia ja suosituksia. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät valmisteen kanssa. Takuu: Kaikki Payback AB:ltä ostetut tai sen toimittamat tuotteet ovat ilmoitettujen ehtojen alaisia. Payback AB takaa vain, että tämä tuote täyttää tässä tai muissa julkaisuissa määritellyt erityisvaatimukset. Kaikki muut Payback AB:n antamat tiedot ovat harkittuja, mutta niitä koskee nimenomainen edellytys, että asiakkaan on itse arvioitava ja määritettävä tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Payback ei anna mitään muuta takuuta, ei nimenomaista tai epäsuoraa – mukaan lukien muut tiedot, jotka on koottu ja perustuvat niihin tai ovat tulosta niiden käytöstä – tuotteen myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai että tällaisen tiedon tai tuotteen käyttö ei riko mitään patenttia.