

P401

PIKALIIMA - UNIVERSAL

P401 on yleiskäyttöinen ohutjuoksuinen pikaliima (syanoakrylaatti), jonka viskositeetti on keskisuuri. Kehitetty vaikeasti liimattaville materiaaleille, jotka vaativat tasaista jännityksen jakautumaa, lujuutta ja kestävyyttä. Erinomainen elastomeereille, nahalle, metalleille, muoveille, paperille, tekstiileille ja puulle.

APPLIKATIONER

P401 KÄYTTÖKOhteet

P401 on yleiskäyttöinen pikaliima: Elastomeeri . nahka . metallit . paperi . muovit . tekstiilit . puu

OHJE

1. Puhdista ja kuivaa liimattavat pinnat, käytä puhdistukseen mieluiten P7063 Cleaneriä.
2. Levitä liimaa säästeliäästi toiselle pinnalle ja paina liitos yhteen.
3. Pidä osia yhdessä noin 60 sekunnin ajan.
4. 1 tunnin kuluttua saavutetaan täydellinen lujuus ilman aktivattoria.

AKTIVAATTORIN KÄYTTÖ

P7455 aktivaattoria tulisi käyttää liimattaessa huokoisia tai kuivia materiaaleja, joiden kosteuspitoisuus on alhainen. Näin voidaan liimata esim. vaneria tai MDF:ää, kun kosteus aktivoi liiman.

NOPEAMPI KOVETTUMINEN

P7455 aktivaattori parantaa merkittävästi tartuntaa ja kovettumisnopeutta kaikilla pikaliima- / syanoakrylaattityypeillä.

SÄILYTYS

+2°C – +25 °C, mieluiten kuivassa, viileässä ja suojassa auringonpisteeltä.

TEKNISET TIEDOT

Esteripohja	Etyylisyanoakrylaatti
Ulkonäkö	Kirkas neste
Viskositeetti - Brookfield Sp3@ 20rpm @ 25°C	90 - 120 cps Ohutjuoksuinen
Tiheys	1,043
Lämpötila-alue	-40°C - +120°C

YMPÄRISTÖ

Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.

PAKKAUS

P401 20 g pullo . P401C 20 g pullo taustapahvissa.

Toimittaja:

Payback Suomi, Kutalantie 2, 13210 Hämeenlinna

Tel: +358 103180130, suomi@payback.fi

KOVETTUMISOMINAISUUDET

Balsa	< 3 sek
Nitriilikumi	< 5 sek
Neopreeni	< 5 sek
EPDM	< 5 sek
Teräs	< 5 sek
ABS	< 5 sek
Polykarbonaatti	5 - 10 sek
Pikakovettuminen	P7455 Activator

LUJUUS

Teräs	15 - 25 N/mm ²
Alumiini	7 - 10 N/mm ²
Nitriilikumi	5 - 10 N/mm ²
ABS	5 - 10 N/mm ²
Polykarbonaatti	5 - 10 N/mm ²

MURTORAJA

Nitriilikumi	5 - 15 N/mm ²
Neopreeni	5 - 15 N/mm ²
EPDM	2 - 6 N/mm ²



TURVALLISUUSOHJEET: Tällä valmisteella ja siihen tavallisesti yhdistettävillä lisämateriaaleilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia alkaen vähäisestä ihoärsytyksestä aina vakaviin järjestelmävaikutuksiin. Mitään näistä materiaaleista ei saa käyttää, säilyttää tai kuljettaa käsiteltäväksi noudattamatta tämän valmisteen ja muiden käytettävien valmisteen käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) esitettyjä varotoimia ja suosituksia. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät valmisteen kanssa. Takuu: Kaikki Payback AB:ltä ostetut tai sen toimittamat tuotteet ovat ilmoitettujen ehtojen alaisia. Payback AB takaa vain, että tämä tuote täyttää tässä tai muissa julkaisuissa määritellyt erityisvaatimukset. Kaikki muut Payback AB:n antamat tiedot ovat harkittuja, mutta niitä koskee nimenomainen edellytys, että asiakkaan on itse arvioitava ja määritettävä tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Payback ei anna mitään muuta takuuta, ei nimenomaista tai epäsuoraa – mukaan lukien muut tiedot, jotka on koottu ja perustuvat niihin tai ovat tulosta niiden käytöstä – tuotteen myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai että tällaisen tiedon tai tuotteen käyttö ei riko mitään patenttia.