

P580

BOND & SEAL / LIIMA- JA TIIVISTYSMASSA



P580 Bond & Seal on erittäin luja ja joustava polymeeriliima ja korkealaatuinen tiivistysmassa. Pysyvien saumojen liimaukseen, tiivistämiseen ja saumaukseen useimmille materiaaleille. Väritön, valkoinen tai harmaa sauma. Kosteuskovettuva, UV-säteilyä kestävä ja vanhenemista torjuva. Ylimaalattavissa ja pysyy joustavana koko käyttöiän ajan. Myrkytön ja hajuton, ympäristöystävällinen ja helppokäyttöinen.

KÄYTTÖKOHEET

P580 Bond & Seal tarttuu hyvin useimpiin materiaaleihin:

Kaikki metallit . betoni . sementti . lasi . lasikuitu . keraamit . laatat . maalipinnat . PVC . kivi . tekstiilit . puu

Korvaa useimmissa tapauksissa: Akryylliliima . butyylitiivistemassa . ikkunakitti . rakennusliima . asennusliima . saumausmassa . silikonitiivistemassat . PU-saumausmassat . puuliima . jne.

OMINAISUUDET

- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Tarttuu useimpiin materiaaleihin, myös märkiin pintoihin ja veden alla
- Tärinää ja ääntä vaimentava ja joustava koko käyttöiän ajan
- Erinomainen kemikaalien, homeen ja bakteerien kestävyys
- Vahva liima, joka ei valu eikä kutistu
- Ei aiheuta korroosiota eikä syövytä metalleja
- Ylimaalattavissa useimmilla maaleilla ja lakoilla
- Ei vahingoita peilien takaosaa eikä sulata polystyreeniä
- UV-stabiili ja hyvin vanhenemista kestävä
- Voi jäätyä ja sulaa toistuvasti ominaisuuksien kärsimättä
- Ei värjää luonnonkiveä, marmoria, liuskekiveä, graniittia jne.
- Myrkytön ja hajuton, ei sisällä silikoneja, ftalaatteja, isosyanaatteja, happoja ja on täysin liuotinvapaa

OHJE

1. Pinnat on puhdistettava rasvasta, pölystä tai muista epäpuhtauksista. Käytä puhdistukseen mieluiten P7063 Cleaneriä.
2. Levitä ja tasoita tarvittaessa sauma lastalla tai vastaavalla, joka kastetaan veteen, jossa on hiukan pesuainetta
3. Ylimääräinen liima poistetaan P7063 Cleanerillä
4. Anna tuotteen kovettua

Toimittaja:

Payback Suomi, Kutalantie 2, 13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130, suomi@payback.fi

TEKNISET TIEDOT

Kemiall. perusaine	Silaanimod. polymeeri
Väri	Kirkas, valk. ja harmaa
Lujuus	Korkea
Viskositeetti	Eritt. korkea
Murtovenymä (ASTM D412)	300%
Murtomoduuli ISO 8339 - DIN 53504 S2	1,1 N/mm ²
Kovettumisnopeus 23°C, ilmankost. 50%	4 mm /vrk
Vetolujuus 100%	2,1 N/mm ²
Kutistuminen DIN 52451	< 6 %
Kovuus(DIN 53505)	40 Shore A
Palautuvuus	45
Värjäys	Ei ole
Pölykuiva	n. 10 min.
Raon täyttökyky	Rajoittamaton
Tiheys	1,44
Käyttölämpötila	+5°C - +40°C
Lämpötila-alue	-40°C - +90°C

YMPÄRISTÖ- JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN

Tuotetta ei ole luokiteltu haitalliseksi ympäristölle ja käyttäjille. Ei CLP-luokiteltu, katso käyttöturvallisuustiedote.

SÄILYTYS

+5 °C – +25 °C, mieluiten kuivassa, viileässä ja suojassa auringonpaisteelta.

PAKKAUS

P580 300 g kittipatruuna.

TURVALLISUUSOHJEET: Tällä valmisteella ja siihen tavallisesti yhdistettävillä lisämateriaaleilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia alkaen vähäisestä ihoärsytyksestä aina vakaviin järjestelmävaikutuksiin. Mitään näistä materiaaleista ei saa käyttää, säilyttää tai kuljettaa käsiteltäväksi noudattamatta tämän valmisteen ja muiden käytettävien valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) esitettyjä varoituksia ja suosituksia. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät valmisteiden kanssa. Takuu: Kaikki Payback AB:ltä ostetut tai sen toimittamat tuotteet ovat ilmoitettujen ehtojen alaisia. Payback AB takaa vain, että tämä tuote täyttää tässä tai muissa julkaisuissa määritellyt erityisvaatimukset. Kaikki muut Payback AB:n antamat tiedot ovat harkittuja, mutta niitä koskee nimenomainen edellytys, että asiakkaan on itse arvioitava ja määritettävä tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Payback ei anna mitään muuta takuuta, ei nimenomaista tai epäsuoraa – mukaan lukien muut tiedot, jotka on koottu ja perustuvat niihin tai ovat tulosta niiden käytöstä – tuotteen myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai että tällaisen tiedon tai tuotteen käyttö ei riko mitään patenttia.