

P542 KIERRELUKITE & HYDRAULIIKAN KIERRETIIVISTE

P542 kierretiiviste ja -lukite metalliliitoksiin hydraulikassa. Muodostaa tärinää kestävä lukituksen ja korkeaa painetta kestävä tiivistyksen kaikenlaisiin kierrelukitiimiin, joita käytetään matala-, keski- ja korkeapaineletkuissa esim. hydraulijärjestelmissä ja muissa järjestelmissä.

KÄYTTÖKOHTTEET

P542:ta käytetään tiivistämiseen ja lukitsemiseen hydraulikassa: Sovitteet . liitännät . kierrelukitiimet . venttiilit . pikaliitimet . puristusosat . tärinäsuojatut liitokset.

OMINAISUUDET

- Yleiskäyttöinen tiiviste- ja lukitusaine
- Keskiluja lukitus
- Hyvä paineenkesto
- Puhdistetuissa osissa lukitusvoima on jopa 15 Nm
- Öljyissä osissa lukitusvoima on 8-10 Nm, öljyn paksuudesta riippuen

OHJE

1. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi osien tulee olla puhtaat öljystä ja rasvasta, puhdistukseen sopii hyvin Payback P7063 Cleaner.
2. Levitä lukite kierteisiin ja asenna osat.
3. Kiinnittymisaika 10- 20 minuuttia käsittelylujuuteen.
4. Aktivaattoria käytettäessä se levitetään ja kuivatetaan ensin.

NOPEAMPI KOVETTUMINEN JA AKTIVAATTORIN TARVE

Kovettumisaajan lyhentämiseksi lämmitä osia paikallisesti kuumailmapuhaltimella tai pienellä liekillä tai käytä P7649 aktivaattoria nopeaa kovettumista varten.

P7649 aktivaattoria tulisi käyttää inaktiivisiin / passiivisiin materiaaleihin, esim. alumiini ja ruostumaton teräs, ennen liiman levittämistä. P7649 on myös suositeltava asennettaessa alle +15 °C lämpötilassa.

SÄILYTYS

+5 °C – +25 °C, mieluiten kuivassa, viileässä ja suojassa auringonpisteeltä.

TURVALLISUUS

Ei suositella happirikkaisiin järjestelmiin tai kloorin tai muiden voimakkaiden voimakkaasti hapettavien aineiden tiivisteaineeksi.

YMPÄRISTÖ

Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.

PAKKAUS

P542 50 ml pullo . P542C 50 ml pullo taustapahvissa.

Toimittaja:

Payback Suomi, Kutalantie 2, 13210 Hämeenlinna

Tel: +358 103180130, suomi@payback.fi

TEKNISET TIEDOT

Kemiall. tyyppi	Dimetyyliakrylaatti
Kovettumistyyppi	Anaerobinen
Väri	Ruskea
Lujuus	Keskiluja
Viskositeetti - Brookfield	600 - 800 cps Tixotrooppinen
Sp3@ 20rpm @ +25°C	0,05 - 0,25 mm
Raon täyttökyky	> 100°C
Leimahduspiste	1,06
Tiheys	-55°C - +150°C

KOVETTUMISOMINAISUUDET

Aktivaattorin kanssa	< 5 min. @ 20°C
Ilman aktivaattoria	10 - 20 min. @ 20°C
Täysi kovuus	<24 tuntia
Murtolujuus ISO 10964 (M10)	15 N.m
Irtoamismomentti ISO 10964 (M10)	24 N.m
Ohjeell. lukitusvoima ISO 10964 (M10)	15 - 35 N.m
Snabbhärdat	P7649 Aktivator



TURVALLISUUSOHJEET: Tällä valmisteella ja siihen tavallisesti yhdistettävillä lisämateriaaleilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia alkaen vähäisestä ihoärsytyksestä aina vakaviin järjestelmävaikutuksiin. Mitään näistä materiaaleista ei saa käyttää, säilyttää tai kuljettaa käsiteltäväksi noudattamatta tämän valmisteen ja muiden käytettävien valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) esitettyjä varotoimia ja suosituksia. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät valmisteiden kanssa. Takuu: Kaikki Payback AB:ltä ostetut tai sen toimittamat tuotteet ovat ilmoitettujen ehtojen alaisia. Payback AB takaa vain, että tämä tuote täyttää tässä tai muissa julkaisuissa määritellyt erityisvaatimukset. Kaikki muut Payback AB:n antamat tiedot ovat harkittuja, mutta niitä koskee nimenomainen edellytys, että asiakkaan on itse arvioitava ja määritettävä tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Payback ei anna mitään muuta takuuta, ei nimenomaista tai epäsuoraa – mukaan lukien muut tiedot, jotka on koottu ja perustuvat niihin tai ovat tulosta niiden käytöstä – tuotteen myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai että tällaisen tiedon tai tuotteen käyttö ei riko mitään patenttia.