

P243

KIERRELUKITE - ÖLJYNKESTÄVÄ

P243 on öljynkestävä kierrelukite pulttien, vaarnaruuvien, ruuvien ja muttereiden lukitsemiseen ja tiivistämiseen esim. tärinää vastaan. Voidaan levittää suoraan metalliosiin, joissa on kevyt öljykalvo esim. kone- ja teollisuusöljyä tai leikkuunestettä.

KÄYTTÖKOhteet

P243 kierrelukite korvaa lukkoaluslevyt ja lukkomutterit. Suunniteltu levitettäväksi suoraan kierteisiin minkä tahansa öljykalvon päälle, tai kun ympäristö on öljyinen.

OMINAISUUDET

- Yleiskäyttöinen lukite ja tiivistaine
- Keskiluja
- Avattavissa
- Tärinänkestävä
- Öljynkestävä
- Puhdistetuissa kierteissä lukitusvoima on jopa 12 Nm
- Öljyissä kierteissä lukitusvoima on 8-10 Nm, öljytyypistä ja öljykalvon paksuudesta riippuen

OHJE

1. Jos mahdollista, poista rasva- tai likakerrokset.
2. Levitä lukite kierteisiin ja asenna osat.
3. Kiinnittymisaika 15 minuuttia käsittelylujuuteen.
4. Käsittelylujuus saavutetaan noin 1 tunnin kuluttua.
5. Aktivaattoria käytettäessä se levitetään ja kuivatetaan ensin.

P7649 AKTIVAATTORIN / KIIHDYTTIMEN TARVE

- Jos materiaali on inaktiivista / passiivista, kuten muovi ja ruostumaton teräs
- Jos tarvitset nopeamman kovettumisen
- Suositellaan asennettaessa alle +15 °C lämpötilassa

SÄILYTYS

Varastointilämpötila +5 °C – +25 °C, mieluiten kuivassa, viileässä ja suojassa auringonpaisteelta.

YMPÄRISTÖ

Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.

PAKKAUS

P243 50 ml pullo . P243C 50 ml pullo taustapahvissa.

Toimittaja:

Payback Suomi, Kutalantie 2, 13210 Hämeenlinna

Tel: +358 103180130, suomi@payback.fi

TEKNISET TIEDOT

Kemiall. tyyppi	Muokattu Metalliakrylaatti
Kovettumistyyppi	Anaerobinen
Väri	Sininen
Lujuus	Keskiluja
Viskositeetti - Brookfield	1800 cps Tixotrooppinen
Sp3@ 20rpm @ 25°C	0,1 mm
Raon täyttökyky	> 85°C
Leimahduspiste	1,04
Tiheys	-55°C - +150°C

KOVETTUMISOMINAISUUDET

Aktivaattorin kanssa	< 5 min. @ 20°C
Ilman aktivaattoria	< 15 min. @ 20°C
Täysi kovuus	24 tuntia
Murtolujuus	20 Nm
Ohjeell. lukitusvoima	8 -10 Nm
Aktivaattori/pikakovetin	P7649 Activator



TURVALLISUUSOHJEET: Tällä valmisteella ja siihen tavallisesti yhdistettävillä lisämateriaaleilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia alkaen vähäisestä ihoärsytyksestä aina vakaviin järjestelmävaikutuksiin. Mitään näistä materiaaleista ei saa käyttää, säilyttää tai kuljettaa käsiteltäväksi noudattamatta tämän valmisteen ja muiden käytettävien valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) esitettyjä varotoimia ja suosituksia. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät valmisteen kanssa. Takuu: Kaikki Payback AB:ltä ostetut tai sen toimittamat tuotteet ovat ilmoitettujen ehtojen alaisia. Payback AB takaa vain, että tämä tuote täyttää tässä tai muissa julkaisuissa määritellyt erityisvaatimukset. Kaikki muut Payback AB:n antamat tiedot ovat harkittuja, mutta niitä koskee nimenomainen edellytys, että asiakkaan on itse arvioitava ja määritettävä tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Payback ei anna mitään muuta takuuta, ei nimenomaista tai epäsuoraa – mukaan lukien muut tiedot, jotka on koottu ja perustuvat niihin tai ovat tulosta niiden käytöstä – tuotteen myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai että tällaisen tiedon tai tuotteen käyttö ei riko mitään patenttia.