

P406

PIKALIIMA – KUMI / MUOVI

P406 on poikkeuksellisen ohutjuoksuinen pikaliima (syanoakrylaatti). Erinomainen muovien ja elastisten materiaalien, kuten kumin liimaamiseen, joka vaatii erittäin nopeaa kovettumista. Sopii hyvin myös lasin, keraamien, nahan, puun ja muiden materiaalien liimaamiseen. Hyvin matala viskositeetti mahdollistaa liiman "ryömimisen" pienimpiinkin rakoihin ja kustuttaa hyvin monentyyppiset materiaalit.

KÄYTTÖKOHTTEET

P406 pikaliima liimaa: Joustavat elastomeerit . lasi . kumi . nitrili . neopreeni . EPDM . keraamit . nahka . metalli . polykarbonaatti . puu

OHJE

1. Puhdista ja kuivaa liimattavat pinnat, käytä puhdistukseen mieluiten P7063 Cleaneriä.
2. Levitä liimaa säästeliäästi toiselle pinnalle ja paina liitos yhteen.
3. Pidä osia yhdessä noin 60 sekunnin ajan.
4. 1 tunnin kuluttua saavutetaan täydellinen lujuus ilman aktivaattoria.

AKTIVAATTORIN KÄYTTÖ

P7455 aktivaattoria tulisi käyttää liimattaessa huokoisia tai kuivia materiaaleja, joiden kosteuspitoisuus on alhainen. Näin voidaan liimata esim. vaneria tai MDF:ää, kun kosteus aktivoi liiman.

NOPEAMPI KOVETTUMINEN

P7455 aktivaattori parantaa merkittävästi kovettumisnopeutta kaikilla pikaliima- / syanoakrylaattityypeillä.

SÄILYTYS

+2°C – +25 °C, mieluiten kuivassa, viileässä ja suojassa auringonpisteeltä.

TEKNISET TIEDOT

Esteripohja	Etyylisyanoakrylaatti
Utseende	Kirkas neste
Viskositeetti - Brookfield Sp3@ 20rpm @ 25°C	25 - 35 cps hyvin ohutjuoksuinen
Tiheys	1,043
Lämpötila-alue	-40°C - +120°C

YMPÄRISTÖ

Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.

PAKKAUS

P406 20 g pullo . P406C 20 g pullo taustapahvissa.

Toimittaja:

Payback Suomi, Kutalan tie 2, 13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130, suomi@payback.fi

KOVETTUMISOMINAISUUDET

Balsa	< 2 sek
Nitriilikumi	< 5 sek
Neopreeni	< 5 sek
EPDM	< 5 sek
ABS	< 5 sek
Teräs	20 - 40 sek
Polykarbonaatti	10 - 20 sek
Pikakovetus	P7455 Activator

LUJUUS

Teräs	15 - 25 N/mm ²
Alumiini	7 - 10 N/mm ²
Nitriilikumi	5 - 10 N/mm ²
ABS	6 - 10 N/mm ²
Polykarbonaatti	5 - 10 N/mm ²

MURTORAJA

Nitriilikumi	5 - 15 N/mm ²
Neopreeni	5 - 15 N/mm ²
EPDM	2 - 6 N/mm ²



TURVALLISUUSOHJEET: Tällä valmisteella ja siihen tavallisesti yhdistettävillä lisämateriaaleilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia alkaen vähäisestä ihoärsytyksestä aina vakaviin järjestelmävaikutuksiin. Mittaan näistä materiaaleista ei saa käyttää, säilyttää tai kuljettaa käsiteltäväksi noudattamatta tämän valmisteen ja muiden käytettävien valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) esitettyjä varotoimia ja suosituksia. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka työskentelevät valmisteen kanssa. Takuu: Kaikki Payback AB:ltä ostetut tai sen toimittamat tuotteet ovat ilmoitettujen ehtojen alaisia. Payback AB takaa vain, että tämä tuote täyttää tässä tai muissa julkaisuissa määritellyt erityisvaatimukset. Kaikki muut Payback AB:n antamat tiedot ovat harkittuja, mutta niitä koskee nimenomainen edellytys, että asiakkaan on itse arvioitava ja määritettävä tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Payback ei anna mitään muuta takuuta, ei nimenomaista tai epäsuoraa – mukaan lukien muut tiedot, jotka on koottu ja perustuvat niihin tai ovat tulosta niiden käytöstä – tuotteen myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai että tällaisen tiedon tai tuotteen käyttö ei riko mitään patenttia.